

Tubos de Acero Inoxidable Soldables Sin Constura (NON ERW) ASTM A312 SCH 10S / 40S / 80S



La tubería A312 está destinada para aplicaciones sometidas a temperatura y agentes corrosivos en general. Longitud 6m. Acabado de extremos planos y roscados NPT ASME B1.20.1.

Test de Tensión				
Material	Carga de Rotura, min.		Límite Elástico, min.	
	psi	MPa	psi	MPa
304L	70000	485	25000	170
304	75000	515	30000	205
316L	70000	485	25000	170
316	75000	515	30000	205

Diámetro Nominal	Dimen. Exterior	SCH-10S		SCH-40S		SCH-80S	
		Espesor Nominal	Peso	Espesor Nominal	Peso	Espesor Nominal	Peso
Pulgadas	mm	mm	kg/m	mm	kg/m	mm	kg/m
1/4	13.7	1.65	0.49	2.24	0.63	3.02	0.80
3/8	17.1	1.65	0.63	2.31	0.85	3.20	1.09
1/2	21.3	2.11	1.00	2.77	1.27	3.73	1.62
3/4	26.7	2.11	1.28	2.87	1.69	3.91	2.20
1	33.4	2.77	2.09	3.38	2.50	4.55	3.24
1 1/4	42.2	2.77	2.69	3.56	3.39	4.85	4.47
1 1/2	48.3	2.77	3.11	3.68	4.05	5.08	5.41
2	60.3	2.77	3.93	3.91	5.45	5.54	7.49
2 1/2	73.0	3.05	5.27	5.16	8.64	7.01	11.42
3	88.9	3.05	6.46	5.49	11.30	7.62	15.28
4	114.3	3.05	8.37	6.02	16.09	8.56	22.34
5	141.3	3.40	11.6	6.56	21.8	9.53	31.0
6	168.3	3.40	13.85	7.11	28.28	10.97	42.60
8	219.1	3.76	19.98	8.18	42.57	12.70	64.69
10	273.0	4.19	27.88	9.27	60.36	12.70	81.6
12	323.8	4.57	36.08	9.53	73.9	12.70	97.4
14	355.6	4.78	41.3	9.53	81.3	12.70	107.4
16	406.4	4.78	47.3	9.53	93.3	12.70	123.3
18	457.2	4.78	53.3	9.53	105.2	12.70	139.2
20	508	5.54	68.8	9.53	117.2	12.70	155.1
22	558.8	5.54	75.5	9.53	129.1	12.70	171.1
24	609.6	6.35	94.5	9.53	141.1	12.70	187.1

* Fotos y datos referenciales. No aceptamos responsabilidad por usos incorrectos o mal interpretaciones de estos datos.

Presión de Trabajo para Tubos de Acero Inoxidable Soldables Sin Costura (NON ERW) ASTM A312 304 / 304L SCH 5S / 10S

TEMPERATURE °C.			- 254 to 149	204	260	315	343	371	399	427	454	482	510	538	565	593	621	649	676	704	732	760	788	815
MAX. STRESS			20000	18700	17500	16400	16200	16000	15600	15200	14900	14600	14400	13800	12200	9700	7700	6000	4700	3700	2900	2300	1800	1400
NOM. PIPE SIZE	SCH. NO.	NOM. WALL.	ALLOWABLE WORKING PRESSURES PSIG																					
½	5S 10S	.065 .083	1809 2310	1712 2186	1603 2047	1517 1937	1484 1695	1463 1868	1441 1840	1408 1798	1387 1771	1289 1646	1073 1370	845 1079	683 872	553 706	433 553	347 443	282 360	226 291	184 235	119 152	108 138	98 125
¾	5S 10S	.065 .083	1447 1848	1389 1749	1283 1636	1213 1549	1187 1516	1170 1494	1153 1472	1127 1439	1109 1417	1031 1317	858 1096	676 863	546 697	442 564	347 443	277 354	225 288	182 232	147 188	95 122	87 111	78 100
1	5S 10S	.065 .109	1156 1938	1093 1834	1024 1717	969 1625	948 1590	934 1567	920 1543	900 1509	886 1485	823 1381	835 1149	540 905	436 731	353 592	277 464	221 371	180 302	145 244	118 197	76 128	69 116	62 104
1¼	5S 10S	.065 .109	915 1535	888 1452	811 1361	767 1287	751 1259	740 1241	729 1223	713 1195	702 1177	652 1094	543 910	426 717	345 579	280 469	219 368	175 294	143 239	115 193	93 156	60 101	55 92	49 83
1½	5S 10S	.065 .109	800 1341	757 1269	709 1189	671 1124	656 1100	647 1064	637 1068	623 1044	613 1028	570 956	474 795	374 626	302 506	244 410	192 321	153 257	125 209	101 169	81 137	53 88	48 60	43 72
2	5S 10S	.065 .109	640 1073	605 1015	587 951	538 900	525 880	517 867	510 855	498 835	490 822	456 765	379 636	299 501	241 405	195 328	153 257	123 206	100 167	80 135	65 109	42 71	38 64	34 58
2½	5S 10S	.083 .120	675 976	639 923	598 865	566 818	554 801	546 789	538 777	525 760	517 748	481 695	400 579	315 456	255 388	206 298	162 234	129 187	105 152	85 123	69 99	44 64	40 58	36 53
3	5S 10S	.083 .120	554 802	525 758	491 710	465 672	455 658	448 648	442 638	432 624	425 614	395 571	329 475	259 374	209 302	169 245	133 192	106 154	86 125	70 101	56 82	37 53	33 48	30 43
3½	5S 10S	.083 .120	485 701	459 664	430 622	407 588	398 575	392 567	386 559	378 546	372 538	346 500	288 416	227 328	183 265	148 214	116 168	93 134	76 109	61 88	49 71	36 46	29 42	26 38
4	5S 10S	.083 .120	431 623	408 590	382 553	362 523	354 511	349 504	343 497	336 485	331 478	307 444	256 370	201 291	163 235	132 190	103 149	83 119	67 97	54 78	44 63	28 41	26 37	23 34
5	5S 10S	.109 .134	458 583	433 533	406 499	384 472	376 462	370 455	365 449	357 438	351 432	326 401	272 334	214 263	173 212	140 172	110 135	88 108	71 88	58 71	47 57	30 37	27 34	25 30
6	5S 10S	.109 .134	385 473	364 447	341 419	322 396	316 388	311 362	306 377	299 368	295 362	274 337	228 260	180 221	145 178	117 144	92 113	74 91	60 74	48 59	39 48	25 31	23 28	21 25
8	5S 10S	.109 .148	295 401	280 380	262 356	248 336	242 329	239 324	235 320	230 312	226 307	211 286	175 238	138 187	111 151	90 123	71 96	57 77	46 62	37 50	30 41	19 26	18 24	16 22
10	5S 10S	.134 .165	291 359	278 340	258 318	244 301	239 294	236 290	232 286	227 279	223 275	208 256	173 213	138 168	110 135	89 110	70 86	58 69	45 56	37 45	30 37	19 24	17 21	16 19
12	5S 10S	.156 .180	286 330	271 312	254 293	240 277	235 271	231 267	228 263	223 257	219 253	204 235	170 196	134 154	108 125	87 101	69 79	55 63	45 51	36 42	29 34	19 22	17 20	15 18
14	5S 10S	.156 .188	261 314	246 297	231 276	218 263	214 258	211 254	207 250	203 244	200 241	186 224	154 186	122 147	98 118	80 96	62 75	50 60	41 49	33 39	27 32	17 21	16 19	14 17
16	5S 10S	.165 .188	241 275	228 260	214 243	202 230	198 225	195 222	192 219	188 214	185 211	172 196	143 163	113 128	91 104	74 84	58 66	46 53	38 43	30 35	25 28	16 18	14 16	13 15
18	5S 10S	.165 .188	214 244	203 231	190 216	180 205	176 200	173 197	171 194	167 190	164 187	153 174	127 145	100 114	81 92	65 75	51 58	41 47	33 38	27 31	22 25	14 16	13 15	12 13
20	5S 10S	.188 .218	220 255	208 241	195 226	184 214	180 209	178 206	175 203	171 198	168 195	157 182	130 151	106 119	83 96	67 78	53 61	42 49	34 40	28 32	22 26	14 17	13 15	12 14
24	5S 10S	.218 .250	212 244	201 230	188 216	178 204	174 200	172 197	169 194	165 190	163 187	151 174	126 144	99 114	80 92	65 74	51 58	41 47	33 38	27 31	22 25	14 16	13 15	11 13

Presión de Trabajo para Tubos de Acero Inoxidable Soldables Sin Costura (NON ERW) ASTM A312 304 / 304L SCH 40S / 80S

TEMPERATURE °C.			- 254 to 149	204	260	315	343	371	399	427	454	482	510	538	565	593	621	649	676	704	732	760	788	815
MAX. STRESS			20000	18700	17500	16400	16200	16000	15600	15200	14900	14600	14400	13800	12200	9700	7700	6000	4700	3700	2900	2300	1800	1400
NOM. PIPE SIZE	SCH. NO.	NOM. WALL.	ALLOWABLE WORKING PRESSURES PSIG																					
½	40S 80S	.109 .147	3034 4092	2870 3871	2689 3626	2543 3430	2489 3357	2453 3308	2146 3259	2362 3185	2325 3136	2162 2916	1799 2426	1417 1911	1145 1544	927 1250	727 980	581 784	472 637	382 515	309 417	200 270	182 245	164 221
¾	40S 80S	.113 .154	2516 3429	2381 3244	2230 3039	2109 2875	2064 2813	2034 2772	2004 2731	1959 2669	1929 2628	1793 2443	1492 2033	1175 1602	949 1294	768 1047	603 821	482 657	392 534	316 431	256 349	166 226	151 205	136 185
1	40S 80S	.133 .179	2365 3183	2237 3011	2096 2820	1962 2668	1940 2611	1912 2573	1863 2535	1841 2477	1812 2439	1685 2268	1402 1887	1104 1486	892 1201	722 972	566 762	453 610	368 495	297 400	241 324	156 210	142 191	127 172
1¼	40S 80S	.140 .191	1972 2690	1866 2545	1747 2384	1653 2255	1618 2207	1594 2175	1570 2142	1535 2094	1511 2062	1405 1917	1169 1595	921 1256	744 1015	602 822	472 644	376 515	307 419	248 338	201 274	130 177	118 161	106 145
1½	40S 80S	.145 .200	1784 2461	1688 2328	1561 2181	1496 2063	1464 2019	1442 1989	1421 1960	1389 1916	1368 1886	1271 1754	1058 1459	833 1149	673 928	545 752	427 589	342 472	278 383	224 309	182 251	118 162	107 147	96 133
2	40S 80S	.154 .218	1516 2146	1434 2030	1344 1902	1271 1799	1244 1761	1226 1735	1207 1709	1180 1710	1162 1645	1080 1529	899 1272	708 1002	572 810	463 655	363 514	290 411	236 334	191 270	154 218	100 141	91 129	82 116
2½	40S 80S	.203 .276	1651 2244	1562 2124	1463 1989	1384 1882	1354 1841	1335 1814	1315 1788	1285 1747	1265 1720	1176 1599	979 1331	771 1048	623 847	504 685	395 538	316 430	257 349	208 282	168 228	109 148	99 134	89 121
3	40S 80S	.216 .300	1443 2004	1365 1896	1279 1776	1210 1680	1184 1644	1166 1620	1149 1596	1123 1560	1106 1536	1028 1428	855 1188	674 938	544 756	441 612	348 480	276 384	225 312	181 252	147 204	95 132	86 120	78 108
3½	40S 80S	.226 .318	1321 1859	1250 1759	1171 1647	1107 1558	1084 1525	1068 1503	1052 1460	1028 1447	1012 1425	941 1324	783 1102	617 868	498 701	403 568	316 445	256 356	206 289	166 234	134 169	87 122	79 111	71 100
4	40S 80S	.237 .337	1231 1751	1165 1657	1091 1552	1032 1468	1010 1436	995 1415	981 1394	959 1363	944 1342	877 1248	730 1038	575 818	465 661	376 535	295 419	236 336	192 273	155 220	125 178	81 115	74 105	66 94
5	40S 80S	.258 .375	1084 1576	1026 1491	961 1397	909 1321	890 1293	877 1274	864 1255	844 1227	831 1208	773 1123	643 934	506 738	409 595	331 481	260 377	208 302	169 245	136 198	110 160	71 104	65 94	58 85
6	40S 80S	.280 .432	988 1525	935 1442	876 1351	828 1278	811 1251	799 1232	787 1214	769 1187	757 1169	704 1086	586 904	462 712	373 575	302 466	237 365	189 292	154 237	124 192	101 155	65 100	59 91	53 82
8	40S 80S	.322 .500	873 1355	826 1262	774 1201	732 1136	716 1112	706 1096	695 1079	679 1055	669 1039	622 966	517 603	408 633	329 511	267 414	209 325	167 260	136 211	110 170	89 138	57 89	52 81	47 73
10	40S 80S	.385 .500	794 1087	751 1029	704 984	665 912	651 892	642 879	632 866	618 847	608 833	586 775	471 645	371 508	299 410	242 332	190 260	152 208	124 169	100 137	81 111	52 72	48 65	43 59
12	40S 80S	.375 .500	688 917	651 867	609 813	576 769	564 752	556 741	548 730	535 714	527 703	490 653	408 544	321 428	259 346	210 280	165 220	132 176	107 143	86 115	70 93	45 60	41 55	37 49
14	40S 80S	.375 .500	626 835	593 790	555 740	525 700	514 685	506 675	499 665	488 650	480 640	446 595	371 495	293 390	236 315	191 255	150 200	120 160	98 130	79 105	64 85	41 55	38 50	34 45
16	40S 80S	.375 .500	548 731	518 691	486 648	459 613	450 599	443 591	438 582	427 569	420 560	390 521	325 433	256 341	207 276	167 223	131 175	105 140	85 114	69 92	56 74	36 48	33 44	30 39
18	40S 80S	.375 .500	487 649	461 614	432 576	408 544	400 533	394 525	388 517	379 506	373 498	347 463	289 385	228 303	184 245	149 198	117 156	93 124	76 101	61 82	50 66	32 43	29 39	26 35
20	40S 80S	.375 .500	438 585	415 553	389 518	368 490	360 480	354 473	349 466	341 455	336 448	312 417	260 347	205 273	165 221	134 179	105 140	84 112	68 91	55 74	45 60	29 39	26 35	24 32
24	40S 80S	.375 .500	365 487	346 461	324 432	306 408	300 400	295 394	291 388	284 379	280 373	260 347	217 289	171 228	138 184	112 149	88 117	70 93	57 76	46 61	37 50	24 32	22 29	20 26